



Ανακινήστε πριν από τη χρήση



Μεταφορά και αποθήκευση σε συνθήκες που δεν επηρεάζονται από παγετό



składować w chłodzie



czyszczenie narzędzi wodą

Cetol ST 860

Είδος υλικού

Υγρό προσθετικό για υδατοδιαλυτά βερνίκια και λάκες παχιάς επίστρωσης.

Εφαρμογή

Για την παρασκευή προϊόντων βαφής με δυνατότητα εφαρμογής με πινέλο. Ποσότητα προσθήκης: 10% επί του όγκου.

Το παραγόμενο υλικό σε βερνίκι, ή λάκα χρησιμεύει για τη βελτίωση μικρών επιφανειακών ζημιών, σε ξύλινα παράθυρα που έχουν υποβληθεί πρόσφατα σε διαδικασία τελικής επίστρωσης, οι οποίες προέκυψαν κατά τη μεταφορά ή/και τη συναρμολόγηση (δεν είναι κατάλληλο για την ανακαίνιση επιφανειών που έχουν υποστεί φθορά λόγω καιρικών συνθηκών).

Για χρήση σε επιχειρήσεις του τεχνικού τομέα.

Ιδιότητες

Υδατοδιαλυτό, με ουδέτερο άρωμα.

Το έτοιμο προϊόν (βερνίκι/λάκα) δουλεύεται καλά (βαφή με πινέλο) και αντιστοιχεί στην απόχρωση και στο βαθμό στιλπνότητας του αρχικού προϊόντος.

Αποχρώσεις

Άχρωμο

Πυκνότητα (ειδικό βάρος)

1,04 kg/l (με την επιφύλαξη για μια μικρή απόκλιση)

Συσκευασία

Φιάλη των 75-ml-PET

(ως σετ συναρμολόγησης βερνικιού/λάκας σε μια κενή συσκευασία των 750 ml για την άμεση ανάμειξη/6 σετ ανά κιβώτιο)

Αποθήκευση

Ελάχιστη εγγυημένη διάρκεια συντήρησης: 1 έτος

Να φυλάσσεται σε μέρος δροσερό, αλλά μακριά από συνθήκες παγετού.

Απορριψη-αποκομιδή

Μόνο οι συσκευασίες που έχουν εκκενωθεί εντελώς από υπολείμματα μπορούν να προωθούνται προς ανακύκλωση. Οι συσκευασίες με υπολείμματα να απορρίπτονται σε σημείο συλλογής παλιών χρωμάτων, ή σύμφωνα με τη διάταξη με κωδικό 08 01 11 της ΕΕ περί απορριμμάτων.

Παρατηρήσεις

Τα παραγόμενα υλικά (βερνίκι ή λάκα) να χρησιμοποιούνται μόνο για εργασίες επιδιόρθωσης ξύλινων παραθύρων και πορτών στα οποία πρόσφατα έγινε η τελική επίστρωση. Ακατάλληλο για την ανακαίνιση επιφανειών, οι οποίες υπέστησαν φθορές από αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Τα συνήθη μέτρα προστασίας πρέπει να τηρούνται ακόμα και κατά την κατεργασία αβλαβών προϊόντων.

Σήμανση κινδύνου

Σύμβολο κινδύνου: -

Οι ατμοί/το αεροζόλ να μην εισπνέονται. Το φυλλάδιο με τα δεδομένα ασφαλείας τίθεται στη διάθεση των επαγγελματιών χρηστών μετά από υποβολή σχετικού αιτήματος. Μακριά από παιδιά.

Κατεργασία

Εγγραφή της ετικέτας του κουτιού της συσκευασίας με επιλεγμένο όνομα προϊόντος και απόχρωση. Πλήρωση ST 860 (φιάλη 75 ml PET) στο κενό κουτί των 750 ml. Στη συνέχεια συμπλήρωση του κουτιού με την επιθυμητή τελική επίστρωση (Rubbol WF 368* Cetol WF 950*, ή άλλη). Ανακατέψτε καλά. Το έτοιμο υλικό (βερνίκι ή λάκα) δουλεύεται με πινέλο

Αραίωση

Δουλεύεται χωρίς αραίωση.

Θερμοκρασία κατεργασίας

15-25 °C για υπόστρωμα, αέρα και υλικό σε σχετική υγρασία αέρα περίπου 60%.

Χρόνοι στεγνώματος

Σε κανονικό κλίμα 23 °C/50 % R.L. DIN 50014

Επιφαν. στέγνωμα: μετά από 60 λεπτά περίπου

Εντελώς στεγνό: μετά από 8-12 ώρες

Το στέγνωμα της επίστρωσης εξαρτάται από το εφαρμοζόμενο πάχος του επιχρίσματος, το οποίο σε είδη ξύλου που παρουσιάζουν κατακράτηση συστατικών, καθώς και με δυσμενείς καιρικές συνθήκες υγρασίας και κρύου μπορεί να καθυστερήσει. Κατά το στέγνωμα θα πρέπει να εξασφαλίσετε τις κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας και αερισμού.

Καθαρισμός των εργαλείων

Αμέσως μετά τη χρήση με νερό ή αν χρειαστεί με προσθήκη συνήθων οικιακών καθαριστικών του εμπορίου, ή με ST 830 * (διάλυμα καθαρισμού).

* Παρακαλούμε να λαμβάνετε υπόψη σας το αντίστοιχο τεχνικό ενημερωτικό δελτίο

Όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν έντυπο και αφορούν στα προϊόντα μας δεν αποτελούν στοιχεία για τη σύσταση των εμπορευμάτων. Η σύσταση, η καταλληλότητα, η ποιότητα και η λειτουργία καθώς και ο σκοπός της χρήσης των εμπορευμάτων μας καθορίζεται αποκλειστικά από τις περιγραφές των προϊόντων που αντιστοιχούν στις εκάστοτε συμβάσεις πωλήσεων. Σε κάθε περίπτωση τυπικές αποκλίσεις επί του αντικείμενου θα θεωρούνται ως αποδεκτές, εφόσον δεν έχει συμφωνηθεί εγγράφως κάτι διαφορετικό. Όλα τα στοιχεία αντιστοιχούν στο τρέχον επίπεδο της τεχνολογίας. Σε ό,τι αφορά στα αναφερόμενα επιχρίσματα δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την πληρότητα των στοιχείων, αναγράφονται ως πιθανά παραδείγματα. Λόγω του μεγάλου αριθμού υποστρωμάτων και των αντικειμενικών όρων ο αγοραστής/χρήστης δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του, να ελέγχει τα υλικά μας με δική του ευθύνη αναφορικά με την καταλληλότητά τους για τη σκοπούμενη χρήση τους κάτω από τις ενίοτε υφιστάμενες αντικειμενικές συνθήκες και να τα κατεργάζεται σύμφωνα με το επίπεδο της τρέχουσας τεχνολογίας. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι Γενικοί Όροι Πωλήσεων της εταιρείας μας. Οποιαδήποτε νέα έκδοση αντικαθιστά την παρούσα, η οποία σε αυτή την περίπτωση χάνει την ισχύ της.