




Βαφή



Στοκάρισμα



Για παράθυρα



Για πόρτες



Για ξύλινα μέρη με μερικούς τυποποιημένες διαστάσεις



Μεταφορά και αποθήκευση σε συνθήκες που δεν επηρεάζονται από παγετό



Διατηρήστε το προϊόν σε δροσερό μέρος



Καθαρισμός εργαλείων με νερό

Kodrin WV 456

Είδος υλικού

Άχρωμο, υδατοδιαλυτό σφραγιστικό σόκορων που στεγνώνει γρήγορα.

Εφαρμογή

Για την ασφαλή σφράγιση των πόρων των εγκάρσιων τομών του ξύλου (σόκορου).

Για χρήση σε επιχειρήσεις του τεχνικού τομέα.

Ιδιότητες

Το Kodrin WV 456 στεγνώνει γρήγορα, έχει ουδέτερη οσμή, είναι φιλικό προς το περιβάλλον και εύκολο στην εφαρμογή. Η κατάλληλη σφραγιστική επάλειψη με Kodrin WV 456 αποκαθιστά την τραχύτητα στις εγκάρσιες ζώνες του ξύλου (σόκορο), αποτρέπει τη διείσδυση των βαφών που θα ακολουθήσουν και προστατεύει από την αυξημένη πρόσληψη υγρασίας.

Απόχρωση

Άχρωμο

Είδος συνδετικής ουσίας

Πολυακρυλική

Πυκνότητα (ειδικό βάρος)

περίπου 1,03 kg/l

Συσκευασία

750 ml

Αποθήκευση

Ελάχιστη εγγυημένη διάρκεια συντήρησης: 1 έτος

Τα σωληνάρια που ανοίγονται να σφραγίζονται καλά.

Να φυλάσσεται σε μέρος δροσερό, αλλά μακριά από συνθήκες παγετού.

Απορριψη-αποκομιδή

Μόνο οι συσκευασίες που έχουν εκκενωθεί εντελώς από υπολείμματα μπορούν να προωθούνται προς ανακύκλωση. Οι συσκευασίες με υπολείμματα να απορρίπτονται σε σημείο συλλογής παλιών χρωμάτων, ή σύμφωνα με τη διάταξη με κωδικό 08 01 11 της ΕΕ περί απορριμμάτων.

Σήμανση κινδύνου

Σύμβολο κινδύνου: -

Ο ατμός/το αεροζόλ να μην εισπνέεται. Μακριά από παιδιά. Διαθέσιμο φυλλάδιο δεδομένων ασφαλείας για επαγγελματίες χρήστες μετά από υποβολή σχετικού αιτήματος.

Κατεργασία

Βασικοί κανόνες

Η υγρασία του ξύλου με τη χρήση των υλικών επίστρωσης Sikkens πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 12 % και 15 %.

Σύμφωνα με τις οδηγίες για επιστρώσεις παραθύρων, που εκδόθηκαν από την ομοσπονδιακή επιτροπή χρωμάτων και προστασίας κτιριακών εγκαταστάσεων (ενημερωτικό δελτίο αρ. 3/18), του VOB, μέρος C, DIN 18363 και τις εισηγήσεις του ινστιτούτου τεχνικής παραθύρων, Ρόζενχάιμ, οι ξύλινες κατασκευές στα κτίρια πριν από την τοποθέτηση θα πρέπει να επενδύονται από όλες τις πλευρές με τουλάχιστον μια βασική και μια ενδιάμεση επίστρωση. (ελάχιστο πάχος στεγνής επίστρωσης: 30 μm)

Η κατεργασία του Kodrin WV 456 γίνεται με επίχριση, ή σπάτουλα

Αραίωση

Το Kodrin WV 456 δουλεύεται ανααίρωτο.

Κατανάλωση

Περίπου 100 ml/m².

Θερμοκρασία κατεργασίας/εφαρμογής

15-25 °C για βάση, αέρα και υλικά με σχετική υγρασία αέρα περίπου 60 %.

Χρόνος στεγνώματος

Σε κανονικές κλιματολογικές συνθήκες 23 °C/50 % R.L. DIN 50014

Επιφαν. στέγνωμα: τουλάχιστον μετά από 1 ώρα

Δυνατότητα λείανσης: μετά από περίπου 2 ώρες

Δυν/τα κατεργασίας: μετά από 1 ώρα για υδατοδιαλυτό

μετά από 6 ώρες αν περιέχει διαλυτικό

Το στέγνωμα της επίστρωσης εξαρτάται από το εφαρμοζόμενο πάχος του επιχρίσματος, το οποίο σε είδη ξύλου που παρουσιάζουν κατακράτηση συστατικών, καθώς και με δυσμενείς καιρικές συνθήκες υγρασίας και κρύου μπορεί να καθυστερήσει.

Κατά το στέγνωμα θα πρέπει να εξασφαλίζετε ετάρκεια κατάλληλων κλιματολογικών συνθηκών και αερισμού.

Καθαρισμός των εργαλείων

Αμέσως μετά τη χρήση ξεπλύνετε με νερό προσθέτοντας τα συνηθισμένα οικιακά καθαριστικά ή ST 830* (διάλυμα καθαρισμού)

Διάρθρωση συστήματος

Το Kodrin WV 456 εν γένει εφαρμόζεται μετά το αστάρωμα ή την ενδιάμεση βαφή. Μετά το στέγνωμα οι σφραγισμένες ζώνες μπορούν να κατεργάζονται άμεσα με υλικά ενδιάμεσης ή τελικής επίστρωσης.

Παρατηρήσεις

Σε ειδικές περιπτώσεις παρακαλούμε να ζητάτε την παροχή συμβουλών επί των συστημάτων, είτε από τους εξωτερικούς συνεργάτες, είτε κατευθείαν από το εργοστάσιο.

* Παρακαλούμε να λαμβάνετε υπόψη σας το αντίστοιχο τεχνικό ενημερωτικό δελτίο

Όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν έντυπο και αφορούν στα προϊόντα μας δεν αποτελούν στοιχεία για τη σύσταση των εμπορευμάτων. Η σύσταση, η καταλληλότητα, η ποιότητα και η λειτουργία καθώς και ο σκοπός της χρήσης των εμπορευμάτων μας καθορίζεται αποκλειστικά από τις περιγραφές των προϊόντων που αντιστοιχούν στις εκάστοτε συμβάσεις πωλήσεων. Σε κάθε περίπτωση τυπικές αποκλίσεις επί του αντικείμενου θα θεωρούνται ως αποδεκτές, εφόσον δεν έχει συμφωνηθεί εγγράφως κάτι διαφορετικό. Όλα τα στοιχεία αντιστοιχούν στο τρέχον επίπεδο της τεχνολογίας. Σε ό,τι αφορά στα αναφερόμενα επιχρίσματα δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την πληρότητα των στοιχείων, αναγράφονται ως πιθανά παραδείγματα. Λόγω του μεγάλου αριθμού υποστρωμάτων και των αντικειμενικών όρων ο αγοραστής/χρήστης δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του, να ελέγχει τα υλικά μας με δική του ευθύνη αναφορικά με την καταλληλότητά τους για τη σκοπούμενη χρήση τους κάτω από τις ενίοτε υφιστάμενες αντικειμενικές συνθήκες και να τα κατεργάζεται σύμφωνα με το επίπεδο της τρέχουσας τεχνολογίας. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι Γενικοί Όροι Πωλήσεων της εταιρείας μας. Οποιαδήποτε νέα έκδοση αντικαθιστά την παρούσα, η οποία σε αυτή την περίπτωση χάνει την ισχύ της.