



Εμβάπτιση Εμβάπτισμός Βαφή Για παράθυρα Για πόρτες Για ξύλινα μέρη με μερικές τυποποιημένες διαστάσεις



Για ξύλινα μέρη χωρίς τυποποιημένες διαστάσεις Υδατοδιαλυτό Μεταφορά και αποθήκευση σε συνθήκες που δεν επηρεάζονται από παγετό Διατηρήστε το προϊόν σε άρσορο μέρος Καθαρισμός εργαλείων με νερό

Cetol WV 881

Είδος υλικού

Υδατοδιαλυτό υλικό εμποτισμού για την προστασία των ξύλινων μερών από κυάνωση και σήψη σύμφωνα με το πρότυπο DIN 68800 μέρος 3, εξωτερικά

Εφαρμογή

Το μέσο προστασίας ξύλου Cetol WV 881 χρησιμοποιείται για την προστασία από κυάνωση και σήψη των στατικά μη καταπονημένων ξύλινων χωρίς επαφή με το έδαφος σε εξωτερικά μέρη σύμφωνα με το πρότυπο DIN 68 800 μέρος 3.

Για τον εμποτισμό ξύλινων μερών σε εξωτερικούς χώρους (παράθυρα, εξωτερικές επενδύσεις ξύλου, πατζούρια παραθύρων, πέργκολες κλπ.). Η απαραίτητη ελάχιστη ποσότητα εφαρμογής των 120 – 160 ml/m² (σύμφωνα με το πρότυπο RAL) επιτυγχάνεται με μια εφαρμογή.

Για χρήση σε επιχειρήσεις του τεχνικού τομέα.

Δε χρησιμοποιείται σε ξύλο, το οποίο προβλέπεται να έρχεται σε άμεση επαφή με τρόφιμα.

Ιδιότητες

Βαθιά διεισδυτικό μέσο προστασίας ξύλου με άριστη και ομοιογενή ροή, έτοιμο προς χρήση.

Σήμα ελέγχου



Σήμα ποιότητας RAL ως μέσο προστασίας του ξύλου GK 3/ αρ. 692

Μέσον προστασίας του ξύλου κατά DIN 68 800, μέρος 3 κατά - των μυκήτων που προκαλούν αποχρωματισμό του ξύλου = έλεγχος κυάνωσης κατά το πρότυπο EN 152.1 - των μυκήτων που προκαλούν βλάβες στο ξύλο = έλεγχος σήψης κατά το πρότυπο EN 113

Δραστική ουσία

1,2 % Προπιοκοναζόλη

Ποσότητα εφαρμογής

120 – 160 ml/m²

Απόχρωση

Αχρωμο προϊόν

Είδος συνδετικής ουσίας

Αλκυδική ρητίνη

Πυκνότητα (ειδ. βάρος)

Περίπου 1,00 kg/l

Συσκευασία

10 l, 60 l, 120 l

Αποθήκευση

Ελάχιστη εγγυημένη διάρκεια συντήρησης: 1 έτος
Οι συσκευασίες που ανοίγονται να σφραγίζονται καλά!
Να φυλάσσεται σε μέρος άρσορο, αλλά μακριά από συνθήκες παγετού. Το προϊόν που βρίσκεται σε λεκάνη εμβάπτισμού να καλύπτεται καλά.

Απόρριψη-αποκομιδή

Μόνο οι συσκευασίες που έχουν εκκενωθεί εντελώς από υπολείμματα μπορούν να προωθούνται για ανακύκλωση. Οι συσκευασίες με υπολείμματα να απορρίπτονται σε σημείο συλλογής παλιών χρωμάτων, ή σύμφωνα με τη διάταξη με κωδικό 03 02 02 της ΕΕ περί απορριμμάτων.

Σήμανση κινδύνου

Σύμβολο κινδύνου: Xi

Ερεθιστικό: Περιέχει 1,2 g προπιοκοναζόλη / 100 g προϊόντος. Πιθανή δημιουργία ευαισθησίας κατά την επαφή με το δέρμα. Μπορεί να αποβεί βλαβερό για τους υδρόβιους οργανισμούς, ενώ στους υδάτινους πόρους μπορεί να επιφέρει βλαβερές συνέπειες. Ο ατμός/το αεροζόλ να μην εισπνέονται. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα. Φορέστε κατάλληλα γάντια. Σε περίπτωση κατάποσης καλέστε αμέσως ιατρική βοήθεια και επιδείξτε την επικέτα, ή τη συσκευασία. Η εφαρμογή να γίνεται μόνο σε περιοχές που αερίζονται καλά.

Προειδοποίηση

Ακόμα και κατά την κατεργασία βερνικιών/σιλβωτικών χρωμάτων με μικρό βαθμό επικινδυνότητας θα πρέπει να τηρούνται τα συνήθη μέτρα προστασίας.

Λεκάνη εμβάπτισμού, ή ταμειυτήρας: Σε μεταλλικές λεκάνες προτείνουμε αποκλειστικά τη χρήση ανοξείδωτου χάλυβα π.χ. V2A, διότι διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος διάβρωσης.

Να μη γίνεται χρήση κοντά σε υδάτινους πόρους. Το υγρό δεν επιτρέπεται να απορρίπτεται σε υδάτινους πόρους. Το μέσο προστασίας του ξύλου περιέχει μυκητοκτόνες ουσίες για την προστασία του ξύλου από βλαβερούς οργανισμούς. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και μόνο στις προβλεπόμενες περιοχές εφαρμογής. Η λανθασμένη χρήση και η κατάχρηση μπορεί να προκαλέσει βλάβες στην υγεία και στο περιβάλλον.

Τα μυκητοκτόνα να τα χρησιμοποιείτε με ασφάλεια. Πριν από τη χρήση να διαβάσετε μονίμως τη σήμανση και τις πληροφορίες για το προϊόν.

Κατεργασία

Βασικοί κανόνες

Η υγρασία του ξύλου με τη χρήση των υλικών επίστρωσης Sikkens πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 12 % και 15 %. Σύμφωνα με τις οδηγίες για επιστρώσεις παραθύρων, που εκδόθηκαν από την ομοσπονδιακή επιτροπή χρωμάτων και προστασίας κτιριακών εγκαταστάσεων (ενημερωτικό δελτίο αρ. 3/18), του VOB, μέρος C, DIN 18363 και τις εισηγήσεις του ινστιτούτου τεχνικής παραθύρων, Ρόζενχάιμ, οι ξύλινες κατασκευές στα κτίρια πριν από την τοποθέτηση θα πρέπει να επικαλύπτονται από όλες τις πλευρές με τουλάχιστον μια βασική και μια ενδιάμεση επίστρωση. (ελάχιστο πάχος στεγνής επίστρωσης: 30 μm).

Η επιλογή και η χρήση της επίστρωσης, και ειδικότερα της απόχρωσης, θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπ' όψη. Το υπόστρωμα θα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από λιπαρές

* Παρακαλούμε να λαμβάνετε υπόψη σας το αντίστοιχο τεχνικό ενημερωτικό δελτίο

Όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν έντυπο και αφορούν στα προϊόντα μας δεν αποτελούν στοιχεία για τη σύσταση των εμπορευμάτων. Η σύσταση, η καταλληλότητα, η ποιότητα και η λειτουργία καθώς και ο σκοπός της χρήσης των εμπορευμάτων μας καθορίζεται αποκλειστικά από τις περιγραφές των προϊόντων που αντιστοιχούν στις εκάστοτε συμβάσεις πωλήσεων. Σε κάθε περίπτωση τυπικές αποκλίσεις επί του αντικείμενου θα θεωρούνται ως αποδεκτές, εφόσον δεν έχει συμφωνηθεί εγγράφως κάτι διαφορετικό. Όλα τα στοιχεία αντιστοιχούν στο τρέχον επίπεδο της τεχνολογίας. Σε ό,τι αφορά στα αναφερόμενα επημερώματα δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την πληρότητα των στοιχείων, αναγράφονται ως πιθανά παραδείγματα. Λόγω του μεγάλου αριθμού υποστρωμάτων και των αντικειμενικών όρων ο αγοραστής/χρήστης δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του, να ελέγχει τα υλικά μας με δική του ευθύνη αναφορικά με την καταλληλότητά τους για τη σκοπούμενη χρήση τους κάτω από τις ενίοτε υφιστάμενες αντικειμενικές συνθήκες και να τα κατεργάζεται σύμφωνα με το επίπεδο της τρέχουσας τεχνολογίας. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι Γενικοί Όροι Πωλήσεων της εταιρείας μας. Οποιαδήποτε νέα έκδοση αντικαθιστά την παρούσα, η οποία σε αυτή την περίπτωση χάνει την ισχύ της.

ουσίες και στεγνό. Οι σκούρες επιστρώσεις μπορούν να προκαλέσουν εξωτερικά αυξημένη επιφανειακή θερμοκρασία (έως 80 °C).

Η κατεργασία του Cetol WV 881 πραγματοποιείται με εμβάπτισμό, εμποτισμό, ή επίχριση.

Αραίωση

Αν είναι απαραίτητη με νερό.

Κατανάλωση

120-160 ml/m², ανάλογα με τη μέθοδο εφαρμογής, το είδος και την απορροφητικότητα του ξύλου (οι ακριβείς τιμές θα πρέπει να υπολογιστούν με δοκιμαστική επίστρωση).

Θερμοκρασία κατεργασίας

15-25 °C για υπόστρωμα, αέρα και υλικό με σχετική υγρασία αέρα περίπου 60%.

Χρόνοι στεγνώματος

Σε κανονικό κλίμα 23 °C/50 % R.L. DIN 50014

Επιφαν. στέγνωμα: τουλάχιστον μετά από 30 λεπτά

Δυνατότητα λείανσης: μετά από περίπου 4 ώρες

Δυν/τα κατεργασίας: μετά από 4 – 6 ώρες αν είναι υδατ/τό
μετά από 16 ώρες αν περιέχει διαλ/κό

Το στέγνωμα της επίστρωσης εξαρτάται από το εφαρμοζόμενο πάχος του επιχρίσματος, το οποίο σε είδη ξύλου που παρουσιάζουν κατακράτηση συστατικών, καθώς και με δυσμενείς καιρικές συνθήκες υγρασίας και κρύου μπορεί να καθυστερήσει.

Κατά το στέγνωμα θα πρέπει να εξασφαλίσετε τις κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας και αερισμού.

Καθαρισμός των εργαλείων

Αμέσως μετά τη χρήση με νερό ή αν χρειαστεί με προσθήκη συνήθων οικιακών καθαριστικών του εμπορίου, ή με ST 830* (διάλυμα καθαρισμού).

Διάρθρωση συστήματος

Στο υλικό εμποτισμού Cetol WV 881 που έχει στεγνώσει καλά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλα τα συστήματα βερνικιών και χρωμάτων, υδατοδιαλυτών και με διαλυτικό. Αν δεν απαιτείται ιδιαίτερη προστασία έναντι των μυκήτων του ξύλου, το ξεχωριστό υλικό εμποτισμού μπορεί να παραληφθεί.

Παρατηρήσεις

Σε ειδικές περιπτώσεις παρακαλούμε να ζητάτε την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τα συστήματα μέσω του εξωτερικού συνεργάτη της Sikkens, ή μέσω του εργοστασίου.

* Παρακαλούμε να λαμβάνετε υπόψη σας το αντίστοιχο τεχνικό ενημερωτικό δελτίο